

SOLTHERM BQS Mass

Pâte prête à l'emploi pour le calfeutrage des interstices entre les briquettes organiques flexibles SOLTHERM BQS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Haute flexibilité et résistance aux contraintes thermiques
- Grande résistance :
 - aux conditions météorologiques variables
 - au rayonnement UV - contient des « absorbeurs d'UV »
 - à l'encrassement par les algues et les champignons
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résistant au gel et hydrofuge après liaison
- Application facile et rapide
- Ne nécessite aucune imprégnation supplémentaire pour réduire l'absorption d'eau

DESTINATION:

SOLTHERM BQS Mass est utilisée pour calfeutrer les interstices entre les briquettes SOLTHERM BQS aux angles des façades.

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Suivre la méthode de collage des briquettes conformément à la fiche technique SOLTHERM BQS.

PRÉPARATION DU PRODUIT:

L'emballage contient le produit prêt à l'emploi. Avant utilisation, bien mélanger le contenu de l'emballage jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Ne pas ajouter d'eau ou d'autres substances.

APPLICATION:

Appliquer la masse homogénéisée après séchage de la colle 2-en-1 SOLTHERM BQB sur le support (min. 4h dans des conditions optimales, soit +23°C et 50% d'humidité relative). Les interstices formés aux angles des façades entre les briquettes SOLTHERM BQS doivent être calfeutrés au doigt ou à la spatule fine avec SOLTHERM BQS Mass dont la teinte est assortie à la couleur des briquettes utilisées, afin de les rendre étanches à l'eau de pluie. L'interstice doit être invisible à une distance de plusieurs mètres. La masse doit affleurer la surface des briquettes. Lisser la surface de la masse appliquée avec un doigt ou un pinceau humide (mais pas mouillé).

REMARQUES ET RECOMMANDATIONS DE RÉALISATION:

Le produit est un composant du système de finition en briquettes organiques flexibles SOLTHERM BQS - suivre les REMARQUES ET RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE figurant dans les fiches techniques de la colle 2-en-1 SOLTHERM BQB et des briquettes SOLTHERM BQS.

MESURES DE SÉCURITÉ:

Protéger les yeux et la peau. En cas de contact direct avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter un médecin.

OUTILS NÉCESSAIRES:

- Spatule fine d'application
- Pinceau

DONNÉES TECHNIQUES:

Les paramètres techniques suivants se réfèrent à une température de +23 (±2)°C et à une humidité relative de l'air de 50 (±5)%. Les paramètres spécifiés peuvent changer dans d'autres conditions.

Température ambiante et du support pendant l'application et la prise:
de +5°C à +25°C

Humidité relative de l'air pendant l'application et la prise:
jusqu'à 80%

Masse volumique:
env. 1,7 g/cm³

Résistance thermique après séchage:
de -35°C à +100°C

Couleur:
Compatible avec les couleurs des briquettes SOLTHERM BQS

Granulométrie selon EN 1062-1:
< 0,8 mm

Coefficient de conductivité thermique λ:
≤ 0,7 W/(m*K)

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau selon EN 1062-1 (pour le système colle/joint SOLTHERM BQB et briquette SOLTHERM BQS):
≥ 50 g/(m²d)
Catégorie V2 (15-150 g/(m²d))

Coefficient de perméabilité à l'eau selon EN 1062-1 (pour le système colle/joint SOLTHERM BQB et briquette SOLTHERM BQS):
≤ 0,29 kg/(m²h^{0,5})
Catégorie W2 (0,1-0,5 kg/(m²h^{0,5}))

Conditionnement:
seau en plastique de 1 kg

Durée de conservation:
12 mois – date limite indiquée sur l'emballage

CONSOMMATION INDICATIVE:

env. 15±20 g/mètre linéaire
La consommation exacte doit être évaluée pendant les travaux.

STOCKAGE:

Stocker dans les emballages d'origine non endommagés, à une température comprise entre +5°C et + 25°C. Protéger contre les rayons directs du soleil et le gel. Placer le produit dans un endroit hors de portée des enfants.

COMPOSITION:

Sable de quartz, résines polymères, charges minérales, additifs hydrofuges, pigments, additifs biocides ainsi qu'additifs modificateurs.

SOLTHERM garantit la qualité du produit, mais ne peut exercer aucun contrôle sur les méthodes d'application et d'utilisation mises en œuvre. En conséquence, SOLTHERM ne saurait être tenu responsable des décisions du maître d'ouvrage ni de l'exécution des travaux réalisés par le maître d'œuvre. Toutes les informations fournies ci-dessus sont communiquées de bonne foi, conformément à l'état actuel des connaissances et aux techniques d'application. Toutefois, elles ne remplacent en aucun cas une préparation professionnelle de la part du maître d'œuvre et ne le dispensent pas du respect des règles de l'art, des normes en vigueur ainsi que des réglementations en matière de santé et de sécurité. En cas de doute, il est recommandé de réaliser des essais préalables ou de consulter le Service Technique SOLTHERM. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.